

## ■ 바이세미 \_ 세라믹 샘플 data

date : 2018.02.08

### 1. Thickness&TTV

(단위 : mm)

구분		T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	Avg.	TTV	연마량
1	가공 전	3.057	3.057	3.050	3.048	3.050	3.061	3.058	3.058	3.056	3.056	3.054	3.053	3.056	3.055	0.013	0.062
	가공 후	2.991	2.994	2.989	2.989	2.992	2.994	2.994	2.998	2.998	2.994	2.994	2.994	2.992	2.993	0.009	
2	가공 전	3.056	3.054	3.051	3.054	3.052	3.059	3.059	3.057	3.056	3.056	3.056	3.054	3.055	3.055	0.008	0.052
	가공 후	3.003	3.003	2.998	2.997	3.001	3.002	3.004	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.004	3.003	0.008	
3	가공 전	3.060	3.061	3.057	3.055	3.057	3.060	3.061	3.060	3.058	3.053	3.051	3.051	3.053	3.057	0.010	0.056
	가공 후	3.000	3.000	2.997	3.000	2.999	3.001	2.999	3.000	3.003	3.001	3.003	3.003	3.003	3.001	0.006	
4	가공 전	3.058	3.061	3.054	3.055	3.057	3.059	3.061	3.063	3.060	3.056	3.056	3.057	3.057	3.058	0.009	0.055
	가공 후	2.999	2.999	3.000	3.001	3.000	3.004	3.004	3.006	3.006	3.005	3.005	3.002	3.003	3.003	0.007	
5	가공 전	3.055	3.058	3.050	3.048	3.050	3.057	3.062	3.060	3.056	3.050	3.048	3.050	3.053	3.054	0.014	0.050
	가공 후	3.000	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.002	3.007	3.007	3.006	3.007	3.006	3.005	3.004	0.007	
6	가공 전	3.066	3.066	3.061	3.062	3.065	3.064	3.069	3.071	3.065	3.063	3.065	3.065	3.059	3.065	0.012	0.064
	가공 후	2.998	2.998	2.998	2.998	3.000	3.000	3.001	3.002	3.003	3.005	3.003	3.003	3.000	3.001	0.007	
7	가공 전	3.070	3.076	3.070	3.070	3.074	3.083	3.080	3.078	3.077	3.075	3.075	3.076	3.082	3.076	0.013	0.076
	가공 후	2.996	2.996	2.996	2.998	2.996	3.000	3.000	3.000	3.001	3.003	3.003	3.003	3.003	3.000	0.007	

### 2. Roughness (Ra)

(단위 :  $\mu\text{m}$ )

구분	1	2	3	4	4	4	4	Avg.
Dia.	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.054

[Thickness]

